

## Fiche technique

Cartons d'archivage 049 - taupe



### Description :

Carton d'archivage, surface très lisse, anti-salissante, essuyable et gommable. Avec réserve alcaline, EN ISO 9706, testé PAT. Pour la confection de chemises, sous-chemises et intercalaires.

### Formats sur stock :

049/170 - 80 x 120 cm - petit coté travers - 0,2 mm - 170 g/m<sup>2</sup> - 125 pièces, 049/170 - 120 x 80 cm - grand coté travers - 0,2 mm - 170 g/m<sup>2</sup> - 125 pièces

### Propriétés des matériaux :

#### Pâte à papier

- 100 % cellulose blanchie
- exempte de fibres recyclées
- exempte de pâte mécanique
- exempt(e) de lignine : indice Kappa < 5
- pH 7,5 – 10,0 (conforme à la norme ISO 6588-1:2020) = sans acide
- réserve alcaline > 3% carbonate de calcium natif (GCC)
- encollage neutre / synthétique (exempt d'alun)
- encollage : indice Cobb<sub>60</sub> < 25
- sans azurants optiques
- stabilité à la lumière indice 4 – 5 (bon) sur l'échelle bleue, conformément à la norme ISO 105-B02
- surface améliorée, gommable et antisalissante
- solidité au dégorgeement selon ISO 16245:2012
- PAT positif conformément à la norme ISO 18916:2007

### Ce matériau répond aux principes technologiques des normes suivantes :

#### DIN EN ISO 9706

Caractéristiques à respecter par un papier – documents manuscrits et documents imprimés – base pour une haute tenue au vieillissement

#### DIN ISO 16245 - type A

Information and documentation – Boxes, file covers and other enclosures, made from cellulosic materials, for storage of paper and parchment documents.

#### NF Z 40-014

Prescriptions et critères de sélection des papiers et cartons pour la conservation des documents papiers et parchemins

#### ANSI/ NISO Z.39.48

American National Standard for Permanence of Paper for Publications and Documents in Libraries and Archives

#### DIN 6738:2007

haute tenue au vieillissement conformément à la LDK 24-85

Pour de plus amples renseignements sur les caractéristiques de nos produits, les certificats établis par des laboratoires externes indépendants et les préconisations d'utilisation, consultez le site internet [klug-conservation.fr](http://klug-conservation.fr).